



RoxelPro

www.roxelpro.com



Технические данные:

Основа:	Акриловая пена
Адгезив:	Акриловый полимер
Цвет:	Прозрачный
Толщина:	1.0 (±0.1) мм
Плотность:	1000 кг/м ³
Лайнер:	Красный полиэтилен
Прочность на отслаивание при 180° Метод ASTM D-3330	2700 г/25мм
Прочность на разрыв: Метод ASTM D-897	7030 г/см ²
Кратковременная термостойкость:	150°C
Длительная термостойкость:	90°C
Устойчивость к низким температурам:	-40°C
Устойчивость к УФ излучению	Хорошая

Пеноакриловая двусторонняя лента

Описание:

Двусторонняя акриловая клейкая лента повышенной прочности. Применяется для соединения различных материалов: дерево, металл, пластик, стекло и т.д.

Применение:

Склеиваемые поверхности должны быть тщательно очищены. Приклейте ленту затем крепко сожмите в течение 30 сек. Максимальная прочность будет достигнута через 72 часа. Спустя 3 часа прочность будет составлять 75%

Артикул	Размер
512411	6мм x 5м
512412	9мм x 5м
512413	12мм x 5м
512414	16мм x 5м
512415	19мм x 5м

Прочность на сдвиг

На нержавеющей стали после выдержки 24 часа при комнатной температуре	4900 г/см ²
---	------------------------